

Guttabit Start R

POPIS VÝROBKU

Guttabit Start R je vodotěsná, asfaltová, kterou je možné použít jako podstřešní membránu na šikmých střeších s plným bedněním.

Má velmi vysokou odolnost proti roztržení a splňuje nejvyšší parametry vodotěsnosti mezi všemi střešními membránami.



VLASTNOSTI

- Odolné vůči UV záření
- Odolné proti protržení
- Na plné bednění
- Vodotěsná

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Obecné vlastnosti	Jednotky	Hodnoty
Šířka	m	1
Délka	m	30
Paropropustnost	g / m ² / 24 h	ca. 0,5
Teplotní odolnost	°C	-40 do +100
Sd hodnota	m	50
UV odolnost	měsíce	4
Doba expozice UV záření	týdny	4
Gramáž	g/m ² (±5%)	450
Voděodolnost	třída	W1
Pevnost v tahu MD	N/50 mm	≥360
Pevnost v tahu CD	N/50 mm	≥230
Odolnost proti roztržení MD	N	≥110
Odolnost proti roztržení CD	N	≥100
Barva	-	modrá
Reakce na oheň	třída	E

POUŽITÍ

Používá se jako podstřešní membrána na šikmých střeších, které jsou zatepleny, odvětrány a s plným bedněním. Dokonale se hodí pod střešní krytiny v podobě asfaltového šindele, asfaltových tašek, břidlice

a dřevěného šindele. Montáž svrchní střešní krytiny je možné na membránu pokládat bez použití latí a kontralatí.

ZPŮSOB MONTÁŽE

Krytina by měla být instalována do 4 týdnů od instalace střešní fólie na střeše. Tepelná izolace by měla být v podkroví instalována do 12 týdnů od instalace nebo jinak zatemněno podkroví. Na výrobek se vztahuje záruka při jejím přísném dodržování pokyny obsažené v technickém listu. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout přijetí reklamace v případě nedodržení předložených pokynů.

SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA

Výrobek by měl být skladován v suchých, krytých místnostech, bez vlhkosti a záření UV, v originálním nepoškozeném a uzavřeném obalu. Role by měly být přepravovány v krytých dopravních prostředcích. Měly by být připraveny na přepravu způsobem, který je chrání před poškozením a ničením. Při přepravě je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy pro přepravu. Produkt by měly být chráněny před působením chemikálií, zejména látek na bázi rozpouštědel, protože mohou snížit technické parametry fólie nebo ji trvale poškodit.



Uvedené informace a poskytnuté údaje se opírají o zkušenosti, výzkumy a objektivní testování pracovníků společnosti Gutta ČR – Praha spol. s r.o.. Společnost Gutta ČR – Praha spol. s r.o. neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Gutta ČR – Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508
160 00 Praha 6

Provozovna:
Lotouš 37
273 09 Tuřany u Slaného

Tel.: +420 312 666 212
Fax.: +420 312 666 213
e-mail: info@gutta.cz
web: www.gutta.cz

IČ: 25771001
DIČ: CZ25771001